

Категории на рециклирания скален материал според съдържанието на компонентите
(съгласно изискванията на БДС EN 13 242)

Компонент	Описание	Съдържание (проценти от масата)	Категория
Rc	Бетон, бетонни продукти, разтвор Бетонни блокове за зидария	≥ 90	Rc 90
		≥ 80	Rc 80
		≥ 70	Rc 70
		≥ 50	Rc 50
		< 50	Rc декларирана
		Без изискване	Rc NR
Rc + Ru + Rg	Несвързани добавъчни материали, естествен камък Добавъчни материали, свързани с хидравлично свързващо вещество	≥ 90	Rcug 90
		≥ 70	Rcug 70
		≥ 50	Rcug 50
		< 50	Rcug декларирана
		Без изискване	Rcug NR
Rb	Глинени блокове за зидария (тухли и керемиди) Калциево-силикатни блокове за зидария Газобетонни блокове (неплаващи)	≤ 10	Rb 10-
		≤ 30	Rb 30-
		≤ 50	Rb 50-
		> 50	Rb декларирана
		Без изискване	Rb NR
Ra	Битумни материали	≥ 95	Ra 95
		≥ 80	Ra 80
		≥ 50	Ra 50
		≥ 40	Ra 40
		> 30	Ra 30
		≤ 30	Ra 30-
		≤ 20	Ra 20-
		≤ 10	Ra 10-
		≤ 5	Ra 5-
		≤ 1	Ra 1-
		Без изискване	Ra NR
Rg	Стъкло	≤ 2	Rg 2-
		≤ 5	Rg 5-
		≤ 25	Rg 25-
		Без изискване	Rg NR
X	Други: Свързващи материали (например глина и почва) Различни други материали: метали (феритни и неферитни), неплаващо дърво, пластмаси и гума, гипс	≤ 1	X 1-
Съдържание (cm ³ /kg)			
FL	Плаващ материал, в обем	≤ 5	FL 5-
		≤ 10	FL 10-